

Arova Rustica

1010

Moridlo na tvrdé drevo na báze rozpúšťadla s vysoko poréznym moriacim efektom na priemyselné a remeselné použitie

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Moridlo na báze rozpúšťadla s veľmi dobrou svetlostálosťou pre výrazne pórovitý a rustikálny vzhľad moridla; bez zdrsnenia dreva. Výrobok možno prelakovať lakmi na drevo na báze vody a rozpúšťadiel.

Zvláštne vlastnosti a skúšobné normy



- **Francúzska smernica DEVL1104875A**

Hodnotenie stavebných materiálov a produktov podľa emisií prchavých organických látok: A+

Oblasti použitia




Na nábytok, vybavenie interiéru, obloženie stien a drevené stropy.

V závislosti od použitého laku na nábytok je výrobok vhodný na povrchy nábytku a vybavenia interiéru v oblastiach použitia II – IV v súlade s normou ÖNORM A 1610-12.

Používajte v kombinácii s vhodným vrchným lakovým systémom.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Pred použitím a počas spracovania výrobok dobre premiešajte.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +15 °C.
- Dbajte na to, aby bolo moridlo rovnomerne nanesené!
- Možno je aj farbenie pomocou nízkotlakového zariadenia Airmix alebo Airless.
- Na malé plochy je možné nanášať aj štetcom alebo špongiou.
- Arova Rustica (1010) je tiež veľmi vhodný na spracovanie na valcovacích strojoch na morenie (špongiový gumový valec) s následnými rozdeľovacími kefkami.
- Moridlo sa musí zotrieť – účinok.
- Ak sa vyžaduje dlhší čas možnosti úpravy (možnosť zotretia), možno pridať maximálne 10 % Arova Solva-Additive Verzögerer Rustica (8145040780).
- Druhy dreva s nízkou nasiakavosťou si vyžadujú menšiu aplikáciu ako druhy dreva s výraznejšou nasiakavosťou.
- Rôzne druhy dreva, ako napríklad dub, obsahujú vo vode rozpustné látky, ktoré sa aktivujú prelakovaním nábytkovými lakmi na báze vody. Aby ste zabránili zmene farby alebo značkovaniu, odporúčame preto drevo bohaté na zložky vopred natrieť prípravkom Aduro Primer (2523).

- Produkt z aplikačného zariadenia, ani produkt znečistený drevným prachom nevracajte späť do pôvodnej nádoby.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.
- Dodržiavajte naše **ARL 110 – Pracovné normy na morenie dreva**.

Technika nanášania



	Nádobková pištoľ
Tryska Ø (mm)	1,5 - 1,8
Striekací tlak (bar)	1,5 - 2,0
Výdatnosť na nános (m ² /l)	8
Množstvo na nános (g/m ²)	40 - 50

Uvedená výdatnosť zahŕňa straty pri striekaní.

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



prelakovateľný rozpúšťadlovými lakmi	30 min.
prelakovateľný vodouriediteľnými lakmi	2 hod.

V prípade potreby je možné nútené sušenie.

Uvedené doby sú orientačné. Sušenie závisí od podkladu, hrúbky nanesej vrstvy, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Čistenie náradia



8501

8017

ihneď po použití s Waschverdünner (8501) alebo Nitro-Verdünner (8017).

PODKLAD

Druh podkladu

Tvrde drevo s jemnými a hrubými pórmami, ako je dub, jaseň, orech, mahagón atď.

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez masťnôt a drevného prachu.

Príprava podkladu

zrnitosťou P150 – P180

Dôkladne odstrániť brúsny prach – najmä z pórov dreva.

Tupý brúsny papier a nerovnomerné brúsenie môžu viesť k fľakatému vzhľadu moridla.

Pred morením nie je potrebné drevo namáčať.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Nános moridla



Nanášajte rovnomerne a s miernym prebytkom v smere vlákien dreva, mokré na mokré, aby sa povrch zdal mierne vlhký. Po krátkom čase pôsobenia odstráňte prebytočné množstvo pomocou moriaceho papiera, ktorý nepúšťa vlákna, pozdĺžne v smere vlákien dreva.

Moridlo sa musí zotrieť – účinok.

Následná povrchová úprava

Výrobok je možné prelakovať lakmi na nábytok ADLER na báze vody aj rozpúšťadla.

Pre svetlé moridlá a farebné odtiene sa vo všeobecnosti odporúča používať svetlostále laky, ako sú Bluefin Resist, Aduro Legnopur. Pri použití nie

svetlostálych lakov je potrebné počítať s tým, že výsledný odtieň sa javí ako nepatrne žltý; starnutím sa tento efekt zosilňuje.

Na bielo namorené povrchy odporúčame na dodatočné zjednotenie prelakovanie pomocou Aduro Legnopur, farbený s 1,0 až max. 3,0 % Solva-Tint Polarweiß (9035040114). Prípadne sa môže použiť lak na nábytok na báze vody, ako je Bluefin Top-Antiscratch, farbený s 1,0 až max. 3,0 % Aqua-Tint Polarweiß (9009040114). Pri striekaní sa vyhýbajte prekryvaniu!

POKYNY PRE OBJEDNANIE

Veľkosti balenia

0,9 l, 4 l

Farebné odtiene/stupne lesku



Štandardné farebné odtiene

Farblos (1010400100)
 Ligurien (1010044001)
 Navarra (1010044002)
 Kastilien (1010044003)
 Andalusien (1010044004)
 Kalabrien (1010044005)
 Toskana (1010044006)
 Galicien (1010044007)
 Apulien (1010044008)
 Piemont (1010044009)
 Umbrien (1010044010)
 Abruzzen (1010044011)
 Sardinien (1010044012)
 Lombardei (1010044013)
 Venezien (1010044014)
 Katalonien (1010044015)

Všetky farebné odtiene možno navzájom miešať a v prípade potreby ich možno zosvetliť pomocou Arova Rustica Farblos (1010400100).

V prípade silného zosvetlenia môže prirodzená farba dreva a prirodzené žltnutie dreva v priebehu času viesť k viditeľnej zmene farebného odtieňa.

Pred začatím morenia by sa malo na pôvodné drevo vždy naniesť skúšobné moridlo a prelakovať plánovaným lakom, aby sa posúdila konečná farba. Na zákazku používajte iba moridlo z rovnakej šarže.

Súvisiace produkty

Aduro Legnopur (2513)
 Aduro Primer (2523)
 Aqua-Tint Polarweiß (9009040114)
 Arova Solva-Additive Verzögerer Rustica (8145040780)
 Bluefin Resist (2963)
 Bluefin Top-Antiscratch (2960)
 Nitro-Verdünner 8017 (8017)
 Solva-Tint Polarweiß (9035040114)
 Waschverdünner 8501 (8501)

Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

ĎALŠIE POKYNY

Trvanlivosť/skladovanie



Min. 1 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.

Skladovať na chladnom mieste, ale bez mrazu.

Technicko-bezpečnostné údaje



Produkt je vhodný len na priemyselné a remeselné spracovanie.

Je bezpodmienečne nutné zabrániť vdýchnutiu aerosólu laku. Toto je zabezpečené správnym použitím ochrannej masky (kombinovaný filter A2/P2).

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke **www.adler.sk**.
