

Legnofix

7080

Soluzione fissante **pronta all'uso per coloranti per mobili per uso industriale e professionale**

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Indicazioni generali

Soluzione all'acqua pronta per l'uso per il fissaggio di coloranti sulla superficie del legno, al fine di evitare il seguente distacco in caso di rivestimenti non filmanti (oli, cere). Le superfici colorate sono più resistenti all'acqua.

Specifico per i sistemi di colorazione ADLER standard a base d'acqua nei rispettivi campi di applicazione consigliati per questi coloranti.


È possibile anche l'uso con sistemi di colorazione ADLER standard a base di solventi nei rispettivi campi di applicazione consigliati per questo tipo di coloranti.

Caratteristiche particolari e norme



- **Regolamento francese DEVL1104875A**
Relativo alla marcatura dei prodotti vernicianti edili e la loro emissione di sostanze nocive volatili: A+.

Campi di applicazione



Per mobili, arredamenti interni, pannellature e soffitti di legno.

Applicazione in combinazione con un sistema di finitura adatto.

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- Una temperatura minima di + 15 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.
- Legnofix (7080) viene applicato direttamente sul colorante asciutto. Tempo di asciugatura del colorante: circa 2 ore a temperatura ambiente.
- Utilizzate Legnofix (7080) per tutte le parti di una commessa!
- Non è possibile mescolare Legnofix (7080) con il colorante.
- Non svuotare il prodotto dal dispositivo di applicazione o il prodotto contaminato da polvere di legno nel contenitore originale.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.

Metodo di applicazione

	Pistola a tazza
Ugello Ø (mm)	1,5
Pressione spruzzo (bar)	2,0 - 2,5
Quantità per applicazione (ml/m²)	40
Resa per mano (m²/l)	10

La forma e le condizioni superficiali dell'oggetto e il tipo di applicazione influenzano il consumo effettivo del prodotto. Solo eseguendo prima un'applicazione di prova è possibile determinare i valori di consumo esatti.

Tempi di essiccazione

(a 23 °C e con il 50 % di umidità relativa)



Sovraverniciabile	ca. 12 ora/e
-------------------	--------------

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende dal fondo, spessore dello strato di vernice, temperatura, circolazione dell'aria e l'umidità relativa dell'aria.

Evitare l'esposizione diretta al sole!

Pulizia degli utensili

Con acqua subito dopo l'uso.

SUPPORTO**Tipo di supporto**

Legno di latifoglie e legno di conifera (legno massiccio)

Qualità del supporto

Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile, privo di sostanze distaccanti come grasso, cera, silicone, resina, ecc. e privo di polvere di legno; inoltre è necessario verificare l'idoneità alla verniciatura.

Preparazione del supporto

Selezionare la carteggiatura del legno un po' più fine prima della colorazione per ottenere una superficie più liscia dopo la ceratura o l'oliatura:

Legno di conifera: Grana 150 - 180

Legno di latifoglia: Grana 180 - 220

CICLO DI VERNICIATURA**Applicazione del colorante**

L'applicazione del colorante deve essere adattato alla carteggiatura più fine del legno.

Prima del fissaggio, il colorante deve essiccare per circa 2 ore a temperatura ambiente.

Quando si utilizza il colorante positivo, occorre fare attenzione che l'effetto positivo si sia sviluppato completamente.

Applicazione del prodotto

1 x Legnofix (7080)

Applicare uniformemente e con moderata eccedenza lungo la direzione della fibra del legno, in modo che le superfici appaiano leggermente impregnate.

Verniciatura successiva

Essiccazione intermedia: ca. 12 ore

La superficie preparata può essere rifinita con un olio per legno adatto (ad esempio Legno-Öl (7006)) o una cera per legno (ad esempio Legno-Wachs (7008)).

INDICAZIONI PER GLI ORDINI

Confezioni

11; 51

Tonalità / gradi di brillantezza



Legnofix (7080000210)

Prima di iniziare i lavori di colorazione e verniciatura, eseguire sempre una colorazione e un fissaggio di prova sul legno originale e trattarlo con il materiale di rivestimento previsto per poter valutare la tonalità finale.

Prodotti complementari

Legno-Öl (7006)
Legno-Wachs (7008)

Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata / Magazzinaggio



Almeno 1 anno/i in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Indicazioni tecniche di sicurezza



Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale.

In generale è da evitare inspirare i vapori di vernici durante l'applicazione a spruzzo. Questo è possibile indossando correttamente una maschera protettiva delle vie aeree (filtro combinato A2/P2).

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito www.adler-lacke.com.