

OKNÁ & VCHODOVÉ DVERE

Vchodové dvere povrchovo upravené s Aquafix S

ADLER Vám krok za krokom ukáže spracovanie novej štruktúrovacej pasty Aquafix S pre povrchovú úpravu vchodových dverí.

ADLER-Werk Lackfabrik rozšíril bohatú paletu svojich produktov radu Protor - pre povrchovú úpravu vchodových dverí o štruktúrovaciu pastu Aquafix S. Pridáva sa do Protor-Finish D a výrobcovi dverí umožní vykúzliti' niečo osobité. Povrchy vchodových dverí pôsobia príjemne teplo, trošku drsne a živo štruktúrovane. „*Samozrejme je štruktúrovacia pasta dodávaná v baleniach zodpovedajúcich pomeru miešania k 2,2 a 8 kg baleniam Protor-Finish D,*“ hovorí Dr. Peter Hoernes, vedúci vývoja lakov na dvere a okná firmy ADLER. Technik pre aplikácie Florian Rendl Vám krok za krokom predvedie, ako prebieha spracovanie štruktúrovacej pasty:

📅 27.09.2012

Použité produkty



Vivido 2K-Epoxy-Primer Uni



Aquawood Protor-Base D



Aquafix S

Pracovné kroky



KROK 1: PODKLAD, BRÚSENIE

Vhodné sú všetky podklady, ktoré sa na vchodové dvere používajú. Florian Rendl na ukážke používa MDF dosku v kvalite V100 odolnú voči vlhkosti. Predbrúsenie zrnitosťou 240.



KROK 2: EPOXIGRUND

Prvou vrstvou je **ADLER 2K-Epoxi-Grund**, ktorý vytvára príľnavostný most a zabezpečí optimálnu ochranu voči vode.



Nastriekajte ho v hrúbke 200 μm .

0



Po uschnutí Epoxi-Grundu cez noc nasleduje medzibrúsenie zrnitosťou 280.

0



KROK 3: MEDZIVRSTVA

Pomocou nádobkovej pištole alebo Airmixu naneste **Aquawood Protor-Base** biely, čím sa zabezpečí hladký a plnivý povrch. Hrúbka vrstvy od 175 do 200 μm .

Prvá vrstva Protor-Base musí schnúť minimálne 5 hodín, potom môže byť podľa potreby nanosená druhá vrstva. Zaschnutý Protor-Base opäť prebrúste zrnitosťou 280.



KROK 4: VMIEŠANIE AQUAFIX S

Teraz jednoducho vmiešajte 8 % **Aquafix S** do **Protor-Finish D**, úplne nezávisle od farebného odtieňa. Protor-Finish v tejto ukážke má odtieň RAL 3005 vínová červeň.



KROK 5: VRCHNÉ KRYCIE LAKOVANIE

Teraz nastriekajte **Protor-Finish D** aj s prídavkom štruktúrovacej pasty tak ako obvykle. **Aquafix S** nemá žiadny vplyv na nástrek.




Hrúbka vrstvy krycieho laku je 200 μm .



VÝSLEDOK

Výsledkom je nádherne matný, príjemne štruktúrovaný a robustný povrch. Jednoducho obzvlášť osobité vchodové dvere.



Galéria

